

دستورالعمل استفاده از بتونه ۴۰۰

۲۰۰ گرم از پودر بتونه را با ۱۰۰ گرم از محلول آن مخلوط نمایید تا کاملاً همگن گردد. در صورت همگن

نشدن بعد از اجرا ترک بر میدارد

توضیح: می توانید مخلوط بدست آمده را با توجه به محلی که از آن استفاده خواهید کرد، غلیظ تر و یا رقیق تر کنید.

تمامی درزها را با استفاده از این بتونه ترمیم نمایید. درزهای عمیق یا حفره و اختلاف سطح و ... بایستی قبلاً توسط بتن و سیمان ترمیم شود. بتونه پلیمری برای ترک و درزهای با عمق کمتر از ۵ میلی متر می باشد. برای حفره های عمیق تر و گودی ها هم از بتونه پلیمری می توان استفاده نمود اما از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نمی باشد.